



KALKOPOR – Kalkglätte 0,25 mm

SANIER MIT

Definition

Kalkopor Kalkglätte weiß ist eine verarbeitungsfertige, rein mineralische Spachtelmasse, bestehend aus mindestens 1-jährig abgelagerten Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm. Dieses Material ist vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders zur Herstellung von glatten Oberflächen auf KALKOPOR- u. POROMENT Putzen im Innenbereich. KALKOPOR-Kalkglätte weiß ist geruchsneutral, hoch kapillar- und diffusionsoffen und wirkt durch die alkalischen Eigenschaften von Sumpfkalk nachhaltig keimtötend. Die Glätte kann grundsätzlich auf allen saugfähigen und mineralischen Untergründen verwendet werden.

Verarbeitung

KALKOPOR-Kalkglätte weiß ist einfach zu verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von losen Putz- und Mauerteilen sein. Die Glätte sollte vor dem Auftrag nochmals gut durchgerührt werden. Untergründe sind ausreichend vor zu nässen und auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitsunterbrechungen immer wieder gut nach zu nässen. KALKOPOR Kalkglätte weiß ist bereits anwendungsfertig eingestellt und wird in der Regel mit einer Glättkelle oder Traufel aufgezogen. Durch ein zusätzliches Verdünnen mit Wasser kann die Konsistenz der Glätte auf die jeweilige Untergrundbeschaffenheit angepasst werden. Als maximale Auftragsstärke pro Schicht empfehlen wir 0,75 mm. Nicht bei Temperaturen unter +10° Celsius verarbeiten.

Abtönung

KALKOPOR-Glätte ist im getrockneten Zustand annähernd weiß. Für farbig strukturierte Oberflächen bietet sich die Zugabe von kalkechten Erdpigmenten an. Zudem bildet die Glätte einen ausgezeichneten Untergrund für diverse Wandlasurtechniken.

Verpackung/Verbrauch:

Eimer zu 15 kg für 20 - 40 m² (je nach Untergrund und Glättstärke)

Lagerung:

Unbegrenzt lagerbar bei Schutz vor Frost und Austrocknung

Entsorgung:

Materialreste können auf den Kompost oder zum Bauschutt gegeben werden

Sicherheitshinweise:

Sumpfkalk ist reizend (enthält Calciumhydroxid). Schützen Sie Haut und Augen!

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Bautenschutz Buschek GmbH

A - 7011 SIEGENDORF, St. Margarethner Str. 49

Tel.: +43(0)2687/42717 **Fax:** DW 15 **e-mail:** office@buschek.at

Firmenbuch Nr.: FN 281366z Landesgericht Eisenstadt **Firmensitz:** 7011 Siegendorf **Geschäftsführer:** Alfred Buschek

Bankverbindung: Raiffeisen Landesbank-BGLD **BLZ:** 33000 Kto.-Nr. 1.098.573 **BIC-Nr.:** RLBBAT2E

IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573 **UID-Nr.:** ATU62732207 **ARA Nr.:** 15810

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen veröffentlicht im Internet unter www.buschek.at