



Silikatbiofarbe



Produkt: Bio-Farbe ist als Innen- u. Aussenfarbe erhältlich. Bio-Farbe ist auf Wasserglasbasis (Silikatbasis) und für saubere, staubfreie, feste und tragfähige Untergründe (festhaftende Dispersionsanstriche, alte Kalkanstriche etc.) geeignet.

Eigenschaften: Der hohe Silikatanteil der Bio-Farbe bewirkt am Mauerwerk einen festen mineralischen Anstrich, nicht filmbildend. Durch Verkieselung entsteht ein spannungsfreier Anstrich und eine dauerhafte feste Verbindung von überdurchschnittlicher Haltbarkeit. Bio-Farbe erhält die baubiologischen Eigenschaften des Untergrundes, wie z.B. Wasserdampfdurchlässigkeit. Dadurch bleibt die Atmungsaktivität des Mauerwerks erhalten.

Abtönung: Bio-Farbe kann mit Volltönen, aber auch mit kalk- und lichtbeständigen ungebundenen Pigmenten abgetönt werden. Die Menge der zugesetzten Pigmente darf jedoch 5 %, bezogen auf die Gesamtmenge der Farbe, nicht übersteigen. Auf Kundenwunsch werden alle möglichen Farbtöne in unserem Werk von Spezialisten hergestellt.

Vorbereitung: Für abgegebundene Kalk-Zementputze (Maschinenputze) sowie trockene, saubere und feste Untergründe ist

keine Vorbehandlung notwendig. Bereiche, die nicht gestrichen werden sollen, Glas, Metall, Fliesen usw. müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden. Eventuelle Farbspritzer von Bio-Farbe können nur in nassem Zustand entfernt werden. Putzausbesserungen sind mit artgleichem Mörtel vorzunehmen. Kleinere Risse und Fehlstellen können mit Spachtelpulver verschlossen werden. Bei Problemuntergründen kontaktieren Sie bitte unseren Fachberater.

Anstrichausführung: Bio-Farbe kann gestrichen, gerollt oder gespritzt (nicht Airless-geeignet) werden, stets nass in nass arbeiten. Beim Streichen satt auftragen und gut verschlichten.

Voranstrich (1. Anstrich) Bio-Farbe mit ca. 15 % Wasser verdünnt auftragen.

Deckanstrich (2. Anstrich) Bio-Farbe mit ca. 10 % Wasser verdünnt auftragen.

Nicht unter + 5°C streichen. Zwischen jedem Arbeitsgang ist eine Trockenzeit (mind. 12 Stunden) je nach Witterungsbedingungen einzuhalten.

Verbrauch: Bei normal saugendem glatten Untergrund beträgt der Verbrauch für 2 Anstriche ca. 0,4 kg/m².

Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte sollten bei jeder Pause in Wasser gelegt werden. Die getrocknete Farbe ist wasserunlöslich. Nach der Verarbeitung müssen die Arbeitsgeräte mit Wasser gereinigt werden.

Lieferung: Bio-Farbe weiß oder getönt Eimer zu 5 kg, 15 kg

Lagerung: Ungeöffnete Gebinde sind mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor dem Verarbeiten ist der Inhalt gut aufzurühren. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Frostfrei lagern.

Entsorgung: Nur vollständig entleerte Gebinde zur Entsorgung geben. Die eingetrocknete Farbe kann als Bauschutt entsorgt werden.

Die Hinweise bezüglich der Entsorgung und der Vorsichtsmaßnahmen im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. **Abfallschlüsselnummer nach ÖNORM S 2100: 55510 Formsatz**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Bautenschutz Buschek GmbH

A - 7011 SIEGENDORF, St. Margarethner Str. 49

Tel.: +43(0)2687/42717 **Fax:** DW 15 **e-mail:** office@buschek.at

Firmenbuch Nr.: FN 281366z Landesgericht Eisenstadt **Firmensitz:** 7011 Siegendorf **Geschäftsführer:** Alfred Buschek

Bankverbindung: Raiffeisen Landesbank-BGLD **BLZ:** 33000 Kto.-Nr. 1.098.573 **BIC-Nr.:** RLBBAT2E

IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573 **UID-Nr.:** ATU62732207 **ARA Nr.:** 15810

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen veröffentlicht im Internet unter www.buschek.at