

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KALKopor[®] Spezialputzmörtel zur Gebäudesanierung

SANIER MIT



Stand 1/2009

1 - Vorarbeiten

Altputz, Schlämmen, Anstriche oder sonstige Beschichtungen an den Wänden in zusammenhängender Fläche, in einheitlicher Höhe, restlos abschlagen bzw. entfernen. Mauerwerksfugen etwa 1 bis 2 cm tief auskratzen oder mit Hochdruckreiniger ausspritzen. Sofortige Beseitigung des Bauschuttes. Bei nicht tragfähigem Untergrund Putzträger verwenden!

.....m² E.P. EUR Pos.P. EUR

1a) – Abstrahlen der Wände mit Aluminium-Silikat mittels Hochleistungssandstrahlgebläse.

.....m² E.P. EUR Pos.P. EUR

2 - Ausbesserungsarbeiten von ausgebrochenem Mauerwerk

Die auszubessernden Stellen intensiv vornässen. Unebenheiten sowie Risse mit **KALKopor**[®] Putzmörtel ausgleichen, größere Ausbrüche mit Ziegel und **KALKopor**[®]-Putzmörtel ausmauern.

.....m² E.P. EUR Pos.P. EUR

3 - Putzarbeiten – **KALKopor**[®]- Spezialputzmörtel

a) Vorspritzer: Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Std. vor Beginn der Putzarbeiten 1 - 2 mal intensiv mit Schlauch anfeuchten (Betonuntergrund entsprechend häufiger). Vorspritzer laut Verarbeitungsanleitung mit **KALKopor** herstellen und ca.5 mm dick 100% deckend anwerfen.

.....m² Wände E.P. EUR Pos.P. EUR

.....m² Decken E.P. EUR Pos.P. EUR

b) Putzlagenmörtel: **KALKopor**[®]-Vorspritzer intensiv anfeuchten, Putzlagenmörtel laut Verarbeitungsanleitung herstellen und mindestens 25 mm dick mit Kelle warzenförmig anwerfen, dann mit Traufel von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben) und mit Holzlatte abziehen.

.....m² Wände E.P. EUR Pos.P. EUR

.....m² Decken E.P. EUR Pos.P. EUR

.....m²/cm Mehrstärken E.P. EUR

Berechnung der Mehrstärken erfolgt nach dem tatsächlichem Materialverbrauch

4 - Feinputz/Schlämme/Glätte: Nach Abbinden der Putzlage diese intensiv anfeuchten, Feinputz laut Verarbeitungsanleitung herstellen und dünn aufbringen.

.....m² Feinputz E.P. EUR Pos.P. EUR.....

Summe EUR.....

zzgl. 20 % MWSt. _____

Gesamtbetrag EUR.....

Die **KALKopor** Misch- u. Verarbeitungsrichtlinien und die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden.

Bautenschutz Buschek GmbH

A - 7011 SIEGENDORF, St. Margarethner Str. 49

Tel.: +43(0)2687/42717 **Fax:** DW 15 **e-mail:** office@buschek.at

Firmenbuch Nr.: FN 281366z Landesgericht Eisenstadt **Firmensitz:** 7011 Siegendorf **Geschäftsführer:** Alfred Buschek

Bankverbindung: Raiffeisen Landesbank-BGLD **BLZ:** 33000 Kto.-Nr. 1.098.573 **BIC-Nr.:** RLBBAT2E

IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573 **UID-Nr.:** ATU62732207 **ARA Nr.:** 15810

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen veröffentlicht im Internet unter www.buschek.at